



CLIMATE-SHIELD® METAL PRIMER

PRIMER NA KOV

POPIS

Climate-Shield® Metal Primer je vysoce kvalitní antikoroziční nátěr, na vodní bázi ze 100% akrylové pryskyřice, který vytváří na kovovém povrchu antikoroziční povlak.

TYPICKÉ VYUŽITÍ

Primárně je využíván jako podkladový nátěr na rezavé povrchy nádrží, potrubí, vodních nádrží, sil, skladovacích nádob, kovových střech a nosníků, před aplikací nátěrů Climate-Shield® Roof Coat nebo Climate-Shield® Tank Shield.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Všechny povrchy musí být čisté a bez eflorescence, prachu, nečistot, oleje a mastnoty. Povrch musí být očištěn před nanášením nátěru a musí být zbaven veškeré uvolněné nebo loupající se barvy či jakéhokoli cizího materiálu. Povrch by měl být před nanášením nátěru očištěn pomocí pískování, brusky nebo železného kartáče.

PŘILNAVOST

Velmi dobrá přilnavost na ocel a železné povrchy. Nátěr se plně integruje s povrchem, na který je nanášen.

METODA APLIKACE

Pro aplikaci je doporučován váleček nebo bezvzduchový stříkací přístroj. Velmi malé plochy mohou být nanášeny štětcem. Pro zajištění adekvátního a sjednoceného krytí, je doporučován postup, kdy každý nátěr je nanášen v jednotném (stejném směru) aby se předešlo „zvlhnutí“ a dalším nerovnostem na podkladu. Střešní nátěr Climate-Shield® Metal Primer by měl být aplikován v celých jednotlivých vrstvách.

TEORETICKÉ KRYTÍ (2 a více nátěrů*)

1 l / 3,7 m² při 700 micronech DFT (27 Mills DFT) - 2 nátěry
1 l / 6 m² při 380 micronech DFT (12 Mills DFT) – 1 nátěr

* Minimum doporučeno 2x nátěr

DOBA SCHNUTÍ

Lehké zaschnutí: za 4 hodiny
Druhá aplikace: nejdříve za 24 hodin
Doba schnutí odpovídá 24°C a v 50% relativní vlhkosti
Aplikace je povolena při teplotách mezi + 5°C až 25°C po dobu 24 h.

TĚKAVÉ ORGANICKÉ LÁTKY (VOC)

39.5 gramů / litr

ČIŠTĚNÍ

Vyčistěte nářadí a vybavení teplou mýdlovou vodou. Opláchněte čistou vodou; propláchněte minerální destiláty skrze rozprašovací zařízení, abyste zabránili korozi a lubrikovali materiál a těsnění.

BALENÍ

22,7 kg / 19 l

SKLADOVÁNÍ

Skladujte minimálně při 1°C - maximum 30°C

Pozor: Chraňte před mrazem !!!

SKLADOVATELNOST

Minimum 2 roky (chraňte před mrazem)

HOŘLAVOST

Třída I – Nehořlavé (na vodní bázi) Neregulované

ZÁRUKA NA PRODUKT

10 let